



# ACT GROUP

## Товарищество с ограниченной ответственностью «ACT Group»

Адрес: 101400, Республика Казахстан  
Карагандинская область  
г. Темиртау, ул. Мичурина, 10

Телефоны: +7(7213) 99-63-51, +7 (702) 410-23-33  
Эл. почта: info@act-group.kz  
Сайт: act-group.kz

БИН: 220540000855 | ОКЭД: 46909 | ИИК: KZ638562203117161067 (KZT) | КБе: 17 | БИК: КСЖВКЗКХ в АО "Банк ЦентрКредит"

Первому руководителю

### КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ТОО «ACT Group» предлагает снизить себестоимость выпускаемой продукции за счет снижения затрат на сварочную проволоку. Выгодные условия доставки по всему Казахстану.

МАРКА ПРОВОЛОКИ	ВИД	ДИАМЕТРЫ	Код ТН ВЭД
(ER70S-6 / СВ-08Г2С-0)	ОМЕДНЁННАЯ	от 0,6 до 2,0 мм	7229909000

#### Химические свойства наплавляемого металла (%)

С УГЛЕРОД	Si КРЕМНИЙ	Mn МАРГАНЕЦ	P ФОСФОР	S СЕРА
0,06-0,15	0,80-1,85	1,40-1,85	≤ 0,025	≤ 0,025
Cu МЕДЬ	Ni НИКЕЛЬ	Cr ХРОМ	Mo МОЛИБДЕН	V ВАНАДИЙ
≤ 0,50	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,03

#### Механические свойства наплавляемого металла

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ, МПа	ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ, МПа	ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ, %	ТЕМПЕРАТУРА, °С	УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ, Дж/см <sup>2</sup>
460	580	28,4	-30	95

#### Цены с учётом НДС, без доставки

ДИАМЕТР, мм	ВЕС, катушки	ЦЕНА, тг/кг
0,8	5	890
0,8	15	800
1,0	20	725
1,2	20	710
1,6	20	710

#### Преимущества



Герметичная упаковка в:

- п/э плёнку,
- картонную коробку;
- Минимальная постоянная толщина омедненного слоя, его высокая прочность;
- Стабильные геометрические размеры;

- Низкое содержание вредных примесей - серы и фосфора;
- Высококачественная рядная намотка на катушках, обеспечивающая равномерное распределение усилия подачи;
- Устойчивая электрическая дуга;
- Низкое разбрызгивание металла в процессе сварки.

Всегда будем рады как розничным, так и оптовым покупателям.

С уважением, коллектив ТОО «ACT Group»